

Materiál

Jednozložkový modifikovaný polyuretán vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou.

Prevedenie

700 ml - plechová dóza so závitom pre aplikačnú pištoľ.

Technické informácie

	Norma	Klasifikácia
Báza		modifikovaný polyuretán
Vodeodolnosť	EN 204	trieda D4
Prídržnosť na:		
- betón	STN 732577	1,40 N/mm ² (porušenie 100% v podklade)
- drevo		1,89 N / mm ² (porušenie 100% v podklade)
Vytvrdzovanie		chemické, vzdušnou vlhkosťou
Otvorená doba*		8 až 10 minút
Vytvorenie povrchovej šupky*		10 až 15 minút
Doba stlačenia*		min. 3 hodiny
Vytvrdnutie*		cca 24 hod
Spotreba		cca 200 g/m ²
Teplotná odolnosť (dlhodobá)		-40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +35 °C
Doba skladovania		12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení
Skladovacia teplota		+15 °C až +25 °C
Optimálna teplota dózy		+20 °C

Príprava

1. Povrchy musia byť zaťažiteľné, čisté, bez prachu, masntôt a nečistôt. Hladké povrchy pred nanosením lepidla zdrsniť brúsny papierom.

Aplikácia

1. Plechovku pred použitím dôkladne cca 20krát pretrepte. Potom dózu naskrutkujte na pištoľ, ventil pritom musí smerovať dolu. Bezprostredne po nanosení začne pena "spadávať". Množstvo vytlačaného lepidla je možné regulovať spúšťou a nastavením regulačnej skrutky na pištoľi. Vytlačená pena vytvorí po niekoľkých sekundách tenkú vrstvu lepidla schopnú vyplniť nerovnosti. Vyčkajte až pena z väčšej časti spadne, a potom spojte lepené plochy.

Čistenie

Pištoľ vyčistíte, akonáhle začne lepidlo z dózy vytekať veľmi pomaly. Dózu, ktorá je na pištoľi, najprv vyprázdňte a potom ju demontujte podľa popisu. Vrch adaptéra očistíte illbruck AA290 PUR čističom. Očistíte hornú stranu vnútorného krúžku. Plechovku s AA290 PUR čističom naskrutkujte na pištoľ a stlačením spúšte vypustíte "poriadnu" dávku, aby ste z pištole odstránili zvyšok lepidla. Čistič nechajte vnútri cca 15 min. pôsobiť. Krúžok adaptéra znovu dôkladne očistíte a skontrolujte, či je vo vnútri čistý. Okamžite naskrutkujte novú dózu lepidla.

I na jednu použité pistoli pro aplikaci PU108 vždy ponechávejte našroubovanou dózu s lepidlem. I vyčištěnou aplikační pistoli ponechávejte s našroubovanou dózou lepidla, klidně i prázdnou. Předědte tím zkracování životnosti pistole v důsledku pronikání vlhkosti do vnitřního ústrojí a chemickému vytvrzování zbytků lepidla.



PU108

Pištoľové lepidlo D4



Použitie

PU108 Lepidlo v spreji D4 je veľmi kvalitné lepidlo na báze modifikovaného polyuretánu, určené pre použitie v stavebníctve a priemysle. PU108 Lepidlo v spreji D4 je určené pre použitie do pištoľí a slúži na lepenie rámových spojov napr. Okien a dverí, na lepenie rôznych sendvičových konštrukcií, lepenie stolárskych výrobku, pre plošné lepenie pri stavbe veľtržných stánkov apod. Lepidlo je vhodné aj pre lepenie kovu, dreva, gumy, tuhých ľahčených hmôt (styrodur, polystyrén), plastu, betónu, tehál, pórobetónu a sklenej vlny na pórovité podklady.

Hlavné prednosti

- **Vysoká lepiaca schopnosť**
- lepidlo triedy D4 podľa EN204
- pretierateľné
- veľmi rýchly proces vytvrdzovania

PU108

Pistoľové lepidlo D4



Upozornenie

Lepidlo používajte len v dobre vetrateľných miestnostiach. Pred aplikáciou je vhodné zakryť príslušné plochy. Nevytvrdené lepidlo je možné po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom illbruck AA290 PUR Čistič alebo acetónom. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť iba mechanicky. Pri transporte dóz s penou autom môžu byť ukladané len do kufra alebo úložného priestoru. V žiadnom prípade neprepravovať dózy v kabíne vodiča alebo na zadnom sedadle. Ďalšie informácie nájdete na etikete a v bezpečnostnom liste.

Technický servis

V prípade potreby ďalších informácií nás kontaktujte.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesie používateľ. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk