








































Injektážní systemy

ResiFIX

Porovnání variant

	ResiFIX VYSF				ResiFIX VY ECO SF (bez styrénu)	ResiFIX PYSF (bez styrénu)				ResiFIX Pure Epoxy (bez styrénu)		
	300	345	410	300	300	165	300	345	410	385	585	
Objem [ml]	280ml	345 ml	410 ml	300 ml	300 ml	165 ml	300 ml	345 ml	410 ml	385	585	
Směšovací tryska												
	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	
Typy	Standard			Zimní	Standard	Standard				Standard		
Trvanlivost (neotevřené)*	18 měsíců			12 m.	12 měsíců	12 měsíců	18 měsíců		24 měsíců			
A4 STAINLESS STEEL	Závitová tyč 				třída 4.6, 5.8, 8.8 nerezavějící ušlechtilá ocel		třída 4.6, 5.8, 8.8 nerezavějící ušlechtilá ocel				třída 4.6, 5.8, 8.8 nerezavějící ušlechtilá ocel	
Výztuže 	✓				✓ (Varianta 7)	✗				✓		
Option 1 	Certifikát pro beton s trhlinami (Varianta 1)				 M8 - M30, Ø8 - Ø32	 M8 - M16	✗				 M8 - M30, Ø8 - Ø32	
Option 7 	Certifikát pro beton bez trhlin (Varianta 7)				 M8 - M30, Ø8 - Ø32	 M8 - M24, Ø8 - Ø25	 M8 - M16				 M8 - M30, Ø8 - Ø32	
Rebar 	Certifikát pro dodatečně osazované výztuže spojů				 Ø8 - Ø32	✗		✗				 Ø8 - Ø25
Masonry 	Certifikát pro zdivo				 M8 - M16	 M8 - M16	 M8 - M16				✗	
R 120 	Certifikát požární odolnosti [R 120]					✗		✗				
FIXING seismic 	Použití v seismickém zatížení						✗					
LEED tested 	Emise v uzavřených prostorech				✓	✓	✓				✓	
STYRENE FREE 	Bez styrénu				✓	✓	✓				✓	
Výkon v betonu bez trhlin C20/25 (M10-90)	 1350 Kg				 900 Kg	 900 Kg				 1380 Kg		
Výkon v dutých cihlách HLz 12 (M10-130)	 140 Kg				 100 Kg	 100 Kg				✗		
Vlhké vrtané díry	✓				✓	✓				✓		
Waterfilled drill holes 	Vrtané díry plné vody				✓	✓	✓				✓	
Vhodné pro styk s pitnou vodou	✓				✗	✗				✓		
Mín. teplota betonu	≥ -10°C		≥ -20°C		≥ -5°C	≥ -5°C				≥ +5°C		
Teplotní interval po úplném vytvrzení	-40°C až +120°C				-40°C až +80°C		-40°C až +80°C				-40°C až +72°C	
Chemická odolnost	velmi vysoká				vysoká		vysoká				vynikající	
Zápach	nepatrný				střední		střední				nepatrný	

Bezpečí znečištění přírodního kamene! Před použitím doporučujeme 5-ti denní test (u Pure Epoxy BRSF neexistuje žádné riziko).

*Všechny kartuše lze používat i po otevření do data expirace pokud je znovu uzavřena víčkem nebo po výměně směšovací trysky.